

Antistatický potah ESD – materiálové složení

Složení	60% Polypropylene, 29% Wool, 10% Viscose, 1% Carbon Fibre
Hmotnost	385 g/m ² ±5%
Test oděru Martindale	≥60,000 Martindale cycles
Cigaretový test	EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard
Světlostálost	5 (ISO 105 - B02)
Žmolkování	4 (ISO 105 - X12)
Elektrický odpor	ISO 61340-5-1 Odpor (OHM), Odpor proti nesmí překročit 10 OHM

Pokyny pro údržbu a čištění

Potahová látka se čistí suchým způsobem.

Pěnu nanést na povrch látky a vyčistit znečištěné místo.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.